

Die 794 I P ist trotz des flexiblen Bindemittels eine schnell trocknende, hoch pigmentierte Stempelfarbe auf Lösungsmittelbasis, die sehr gut deckende, lichtechte und wetterfeste Abdrucke ergibt.

**Eigenschaften:**

Die Abdrucke bleiben auch bei starken Verformungen des Untergrundes elastisch und platzen nicht ab. Die Stempelfarbe kann mit Verdünner 415 dünnflüssiger oder mit Verzögerungsmittel 794 langsamer trocknend eingestellt werden.

**Anwendung:**

Wir empfehlen die 794 I P für die Kennzeichnung von lackierten und unlackierten Metallfolien, Kunststoff- oder Gummibändern. Insbesondere auf Gurtbändern und Gummischläuchen, aber auch auf Stretchstoffen ist diese Stempelfarbe gut haltbar. Aufgrund der Vielzahl an Materialien kann nicht generell eine Empfehlung ausgesprochen werden. Es muss deshalb zuvor getestet werden, ob sich die Farbe zur Markierung eignet.

**Trockenzeit:**

<2 min (Metall)

**Viskosität:**

mittel viskos, ~70-130 sec  
(Ford 4mm Becher)

**Stempelmaterial:**

Gummi- oder Metall

**Farbträger:**

Empfohlen werden für die 794 I P Filzplattenkissen. Bei automatischen Maschinenstempelungen sollten Systeme mit Farbwanne bevorzugt werden.

**Verdünner/Reiniger:**

Verdünner 415

**Erhältliche Standardgrößen:**

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



pigmentiert